




Základ Supergrund D4 (Supergrund D4)



- ✓ disperzní adhezní můstek
- ✓ mnohostranné použití
- ✓ minimální obsah emisí EC1 Plus
- ✓ integrované zapískování



Popis výrobku

Bezrozpouštědlový rychleschnoucí jednosložkový žlutý adhezní můstek na bázi speciální disperze (styrolakrylát), plněný křemičitým pískem, připravený k okamžitému použití. Po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch. Vhodný na podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

Použití

V interiéru i exteriéru, jako adhezní můstek na stěny i podlahy. K přípravě nesavých a dřevěných podkladů použijte **Základ Supergrund D4** neředěný, u savých podkladů ředěný vodou 1 : 1 pro lepší průnik do podkladu. Speciálně vhodný před aplikací lepicích, hydroizolačních a nivelačních hmot a jako rychlý adhezní můstek při lepení obkladu na obklad.

Balení a skladování

Balení:

1 kg plastová dóza	10 ks v kartonu / 320 kg na paletě
5 kg plastový kbelík	85 kbelíků / 425 kg na paletě
10 kg plastový kbelík	36 kbelíků / 360 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 0,1 – 0,15 kg/m ²
Teplota zpracování:	+15°C až + 25°C
Teplota podkladu:	> +15°C
Hustota:	cca 1,28 g/cm ³
Barva:	žlutá
Doba schnutí:	cca 60 minut (nesavý podklad) až 12 hodin (savý podklad)

Zkoušeno podle

EMI kód: EC 1 plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Malířská štětka, pěnový váleček, štětec.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrzků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na staré glazované obklady, klinkery, teraco, umělý kámen, bedněný hlazený beton (přebruste), na pevně držící zbytky lepidel a nivelačních hmot, na pevně držící podlahoviny z PVC (přebruste), dřevotřísku, dřevo, cementové i anhydritové potěry a na lité asfaltový potěr. I ve vlhkém prostředí pod obklady, však v součinnosti s Murexin hydroizolačními hmotami.

Příprava podkladu:

Podklad přebruste, zbavte prachu (zameťte, vysajte), ověřte jeho vyvrálost. Na podkladech se zbytky odbroušených podlahových lepidel vždy proveďte zkoušku přilnavosti.

Zpracování:

Základ Supergrund D4 nanášejte vhodným nářadím neřaděným rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží. Při aplikaci na nasákové podklady (většinou cementový nebo anhydritový potěr) zředte vodou v poměru až 1 : 1. Nanášení dalších materiálů je možné až po zaschnutí **Základu Supergrund D4**, tedy u nesavých podkladů po cca 60 minutách, u cementem pojených nasákových podkladů po cca 1 – 2 hodinách, na anhydritu po cca 12 hodinách, vždy v závislosti na klimatických podmínkách. Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém stavu materiálu, nářadí po použití omyjte vodou.

Pro perfektní systém

Murexin výplňové hmoty: **Opravná hmota na beton SF 80** nebo **SF 83**, **Opravná hmota na anhydrit CA 85**

Murexin nivelační hmoty: **Nivelační hmota Objekt Plus OS 50**, **Nivelační hmota expresní SL 52**, **Nivelační hmota Extrém NE 30**, **Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75**, **Nivelační hmota na anhydrit CA 40**, **Nivelační hmota na anhydrit CA 20**, **Nivelační hmota ST 12**, **Nivelační hmota ST 25**, **Nivelační hmota podlahová FSM 20**

Nivelační hmota Exteriér FMA 30

Murexin lepicí malty

Murexin lité vodotěsné výrobky

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýhradně zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

60000-00/01 Základ Supergrund D4, 11.12.2014, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz